

Datenblatt CEMVIN R1 Platten

Die Platten **CEM VIN** werden nach EN 12467 und unter dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2009 produziert. Die Platten werden aus einem Gemisch aus Zement, Zellstoff, Kalkstein und organischen Fasern hergestellt. Dank dieser Zusammensetzung weist die CEMVIN-Platte einzigartige Eigenschaften und viele Anwendungsmöglichkeiten auf.

Eigenschaften und Vorteile der CEMVIN-Platten

- Frostbeständigkeit
- Wasserbeständigkeit
- Brandverhalten A1
- Feuerbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- Hygienische Unbedenklichkeit
- Lichtbogenfestigkeit
- Einfache Trennbarkeit
- Ausgezeichnete Haftung von Farben
- Festigkeit
- Schnelle Montage

Anwendungsmöglichkeiten der CEMVIN-Platten

- Trockenbau
- Innen- und Außenverkleidung für Wände in der Industrie
- Verlorene Schalung
- Brand- und Lärmschutzwände
- Komponenten für Fertigteilmontagen
- Trockenplattenbeläge
- Kabelbrücken
- Isolierende und nichtbrennbare Einlagen
- Füllung und Abschottung von Schaltschränken
- und vielmehr

Tabelle der grundlegenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften CEMVIN	
Rohdichte, trocken, durchschnittlich (EN 12467)	1 770 kg/m ³
Rohdichte, trocken, minimal (EN 12467)	1 750 kg/m ³
Festigkeitskennwerte und mechanische Eigenschaften	
Biegezugfestigkeit in Querrichtung – umgebungs (EN 12467)	26 MPa
Biegezugfestigkeit in Längsrichtung – umgebungs (EN 12467)	16 MPa
Biegezugfestigkeit in Querrichtung – nass (EN 12467)	21 MPa
Biegezugfestigkeit in Längsrichtung – nass (EN 12467)	13 MPa
Elastizitätsmodul	7 000 MPa
Gleitbeiwert (ČSN 74 4507)	μs = 0,53; μd = 0,59
Feuchtigkeitseinwirkung und bauphysikalische Eigenschaften	
Saugvermögen der Platte bei Lagerung im Wasser für 24 Stunden	max. 15 %
Gleichgewichtsfeuchtigkeit bei 20 °C	5–8 %
Lineare Ausdehnung bei Änderung der Luftfeuchtigkeit von 35 % auf 85 % (EN 13 009)	0,17 %
Wasserundurchlässigkeit nach 24 Stunden (EN 12467)	Undurchlässig
Gewichtete Schallminderungsindizes – Plattendicke 12 mm (EN ISO 10140-2)	Rw 30 dB
Diffusionswiderstandszahl (EN ISO 12572)	70–90
Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 10456)	max. 0,35 W/mK
Feuerwiderstand	
Brandverhalten (EN 13 501-1)	A1
Flammenausbreitungsindex (ČSN 73 0863)	i = 0 mm/min
Feuerwiderstand (EN 1363-1)	6 min (platte 5 mm)
	15 min (platte 8 mm)
	16 min (platte 10 mm)

Andere Eigenschaften		
Frostbeständigkeit (max $R_L > 0,75$; EN 12467)		100 Zyklen
pH-Wert der Platte		11
Spezifische Aktivität Ra 226		21 Bq/kg
Index der spezifischen Aktivität		$I = 0,37$
Lichtbogenfestigkeit (ČSN 33 2000-5-52 ed. 2)		ohne Zeichen der Werkstoffzerstörung
Beständigkeit gegen Lichtbogenentladung bei hoher Spannung (EN 61621)		Dicke 10 mm, min. 142 sec
Freisetzung gefährlicher Stoffe VOC (ISO 16000-10)		entspricht den Anforderungen
Maßtoleranzen (EN 12467)		
Plattendicke	3–6 mm	$\pm 0,6$ mm
	7–20 mm	± 10 %
	21–40 mm	$\pm 2,0$ mm
Länge und Breite des Basisformats		L. $\pm 6,5$ mm; B. $\pm 5,0$ mm
Teilgenauigkeit bei Länge und Breite		$\pm 3,0$ mm
Toleranz Kantengeradheit		2,0 mm/m
Toleranz Rechtwinkligkeit		3,0 mm/m